

## PERMEX BASE AGUA

### Recubrimiento impermeabilizante-insonorizante con acabado corrugado

#### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante, de textura gruesa y alta cobertura que reduce los efectos de la abrasión y protege de la humedad. Insonoriza y Amortigua los golpes, los ruidos en la estructura del vehículo. Resiste calor hasta los 120 °C.

#### USOS

Usado como impermeabilizante, anticorrosivo e insonorizante en la protección de pisos internos y externos, guardafangos, chasis, estribos y exterior de tanques de gasolina, en vehículos automotores.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Rápido secado
- ✓ Base agua
- ✓ Alta duración
- ✓ Protección contra la corrosión



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	125	135	KU
Densidad	5.1	5.2	kg/gal
Sólidos	56	60	%

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Preparación de la Superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

##### Preparación del Producto y Aplicación

Mezclar bien el producto hasta obtener su completa uniformidad

	<p>Su dilución depende del equipo de aplicación que se vaya a emplear.</p> <p>Si requiere cambiar la viscosidad de aplicación, puede usar agua potable para la dilución y lavado de equipos</p>
	<p>Equipo de Aplicación: Airless, brocha o rodillo Aplicar dos manos de producto</p>
	<p>Secado entre capas (Flash Off) 5-10 min a 25° C</p>
	<p>Secado al aire 1 hora (a 25° C) 2 horas para repintar</p>

**Nota:** Sobre el Permex base de agua es posible aplicar pintura de acabado.

### RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 16 m<sup>2</sup>/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

### PRESENTACIONES

1/4 galón – 0.945 Litros

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco, a través de [pintuco@pintuco.com](mailto:pintuco@pintuco.com) o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

*Versión 2/ Agosto 2020*



#### NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.