

ESMALTE HORNEABLE BLANCO 14150

Ideal para canecas, tambores, muebles y herramientas metálicas

DESCRIPCIÓN

Esmalte blanco tipo alquídico-melanina, diseñado como sistema base solvente para productos con superficies metálicas en el segmento de protección.

USOS

Recubrimiento exterior como acabado final para la protección y decoración de canecas, tambores, muebles y herramientas metálicas para ambientes de baja agresividad con excelente adherencia y buena durabilidad.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Buen protector de la oxidación.
- ✓ Buena resistencia al fogueo (tambores de dos colores) y al sobre horneado.
- ✓ Buena adherencia, dureza y flexibilidad.
- ✓ Buena nivelación y alto brillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color	Blanco		visual
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C	40	60	segundos
Densidad del producto	4.15	4.25	Kg/gal
Sólidos por peso	50	54	%
Brillo / GARDNER 60°	80	100	%
Espesor de película seca	25	30	micrones (µm)
Temperatura de horneado	150		°C
Tiempo de horneado	20		minutos
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	56		m ² /gal
Adherencia en cuadrícula	90 – 100		%
Dureza a lápiz	B – HB		-
Curado con MEK	> 100		ciclos
Impacto directo	50 – 60		lb/pulg
Flexibilidad mandril cilíndrico ¼"	Pasa		-
Sustrato aplicar	Cold Rolled / Acero Laminado		NA
Sistema de aplicación	Aspersión		NA
Producto para diluir / lavado	Thinner		NA

PRESENTACIONES

50 galones – 189.25 Litros

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco, a través de pintuco@pintuco.com o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

FABRICANTE

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23
www.pintuco.com.co

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.