

PINCELADA®

MEJOR CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO

Interiores/Paredes y Tumbados.

DESCRIPCIÓN

Pintura en emulsión base agua (látex), de acabado mate, terso, de buen cubrimiento, rendimiento y fácil de aplicar. No contiene plomo, cromo ni metales pesados. Disponible en colores directos de fábrica.

USOS

Recomendada para primeras manos o acabado final de paredes y tumbados en ambientes interiores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Mejor cubrimiento y rendimiento
- ✓ Económica

PRESENTACIONES

Galón

Caneca (5 galones)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Propiedad	Valor	Unidad
Viscosidad	110	KU
Densidad	4,86 – 4,96	Kg / Gal
Cubrimiento	96,52	
Sólidos por volumen	28,60	%
Método de aplicación	Brocha / Pistola/ Rodillo / Airless	
Lavabilidad	Baja	
Rendimiento teórico (1 mil de espesor húmedo)	20 – 25	m2/ gal
Número de manos	2 a 3	
Tipo de dilución	Agua	
Norma INEN 1544	Tipo 3	

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada.

Manchas de hongo y/o mohos, se eliminan con Construcleaner Limpiador Ecológico Ref. 10341898. Se coloca el producto, dejándolo actuar durante 5 a 10 minutos, se realiza un restregado con un cepillo de cerdas duras y luego se lava con abundante agua y se deja secar completamente.

Las superficies con pintura brillante en buenas condiciones se lijan suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo. Las pinturas de acabado mate, se limpian y secan bien. Repare fisuras que puedan afectar el acabado con Construmastic® Masilla Acrílica Elastomérica Ref. 127080 y para nivelación de paredes, utilizar Empaste Profesional Interiores Pintuco® Ref. 117060.

En paredes nuevas o repintes de paredes en buen estado, utilizar Sellomax® Sellador Imprimante base agua ref. 110219.

Preparación del Producto y Aplicación

Mezclar bien la pintura Pincelada® Mejor Cubrimiento y Rendimiento con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Los equipos de aplicación se lavan con agua.

EQUIPOS DE APLICACIÓN	PINCELADA® Mejor cubrimiento y Rendimiento	CANTIDAD DE AGUA*
Brocha o Rodillo	1 galón	25%
Pistola convencional	1 galón	50%
Pistola airless	1 galón	5% a 10%

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.

Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va aplicar.

SECAMIENTO A 25% Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Para segundas manos2 horas.

Para limpieza con agua y jabón de tocador..... 20 a 30 días.

Aplicar 2 manos para obtener un excelente acabado.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En obras nuevas sobre Empaste Profesional Pintuco®.....15 a 20 m²/galón a 2 manos.
En repinte sobre color diferente:..... 20 a 25 m²/galón a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar:..... 25 a 30 m²/galón a 2 manos.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrame recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillas y luego lave con agua. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. Contenido máximo de plomo en base seca 0,01%.

PRIMEROS AUXILIOS

En el caso de contacto con los ojos, lavar con agua y buscar atención médica. Si el contacto es con la piel, lavar con agua y jabón. Si es ingerido, beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.



El Color de la Calidad®

Para emergencias de intoxicación, comuníquese con CIATOX, 1800-83636

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco® a pintuco@pintuco.com ó con Servicio al cliente al 1800- Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Septiembre 2016, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A. PINTUCO.
Pintuco® Ecuador
Industria Ecuatoriana
Elaborado bajo norma INEN 1544
Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus.
Telf. (593) 4 -3731880
Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201
www.pintuco.com.ec / Guayaquil - Ecuador