

ESMALTE MAQUINARIA

Esmalte Sintético Amarillo Caterpillar.

DESCRIPCIÓN

Pintura brillante de secamiento al aire, de excelente adherencia y flexibilidad.

USOS

Como pintura decorativa y protectora sobre metales, maderas y otras superficies.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie que se va a pintar de estar seca y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.

Resane los defectos que puedan afectar el acabado. A los metales se les aplica Anticorrosiva Pintuco®.

Al aluminio, zinc, hojalata y metales pulidos se aplica Wash-Primer ref. 509A / 509B para promover adherencia de la Anticorrosiva.

Las pinturas brillantes en buen estado, se lijan suavemente en seco; si son mate o Semibrillante, se limpian bien. Las pinturas en mal estado se eliminan completamente.

Preparación del Producto y Aplicación

Se homogeneiza bien el esmalte con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Para almacenar envases mermados se agrega un poco de Ajustador Pintuco ref. 21132 o Thinner Pintuco ref. 21006 para cubrir el esmalte y sin revolverlo se tapa bien. Así se evita la formación de natas.

Los equipos de aplicación se lavan con Ajustador Pintuco ref. 21132.

Ajustador para la dilución: 21132.

Dilución para aplicación a pistola: 5:1 11271/ 21132.

Superficie de aplicación: Metal, madera, otros.

Rendimiento aproximado práctico, m²/galón: 35 a 45.

Métodos de aplicación: Brocha o pistola convencional o pistola sin aire.

CANTIDAD SEGÚN EQUIPOS DE APLICACIÓN			
EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD DE PINTURA	CANTIDAD DE DISOLVENTE	# DE MANOS
Brocha	1 galón	-	2 – 3
Pistola convencional	1 galón	1/8 galón	2 – 3
Pistola sin aire	1 galón	-	2 – 3

PISTOLA CONVENCIONAL (AIRE)		
MARCA Y MODELO	PICO DE FLUIDO	# DE CAPSULA DE AIRE
DEVILBISS MBC - 510 ó JGA	B	704 ó 765 o 78
BINKS	66	66PB o 66PE

PISTOLA SIN AIRE (HIDRAULICO)	
MARCA Y MODELO	BOMBA
DEVILBISS JGB - 507	QFA - 514; Pico de fluido 0.015 a 0.021
GRACO 205 - 591	PRESIDENT 30.1 ó BULLDOG 30:1, 45:1, 60:1; Pico de fluido 0.015 a 0.021
BINKS 500	MERCURY 5C; Pico de fluido 0.015 a 0.021

CONDICIONES DE APLICACIÓN				
TEMPERATURA	PINTURA	SUPERFICIE	AMBIENTE	HR
Normal	10 – 30°C	12 – 30°C	10 – 30°C	30 – 90%
Mínima	5°C	5°C	5°C	0%
Máxima	40°C	40°C	40°C	95%

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el empaque original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:

servicioalclientePA@pintuco.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.