

# CANCHAS Y PISOS

## Pintura Antideslizante



### DESCRIPCIÓN

Pintura en emulsión base agua (látex) tipo 1. Recubrimiento acrílico antideslizante de acabado mate, ideal para escenarios deportivos, corredores, patios, pisos domésticos de hormigón o asfalto. Cuenta con una textura especial que la hace antideslizante aún en presencia de agua y con alta resistencia a la abrasión.

### USOS

Ideal para la protección y decoración de escenarios deportivos y pisos domésticos en hormigón o asfalto, brindando alta resistencia a la abrasión, baja reflexión de luz y mayor retención del color.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Antihongos
- ✓ Esferas antideslizantes
- ✓ Alta resistencia a la abrasión
- ✓ Baja reflexión de luz
- ✓ Disponible en colores del Sistema de colores Pintuco® (Con alta resistencia al sol)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Acabado	Mate	N/A
Color	Blanco, Verde, Rojo Arcilla, Azul	N/A
Viscosidad a 25°C	110 - 115	KU
Tipología	1	NTE INEN 1544**

\*\* con acabado antideslizante

### Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 50%

<b>Para Segundas Manos</b>	2 horas
<b>Para limpieza con agua y jabón de tocador</b>	20 a 30 días

## INSTRUCCIONES DE USO

### Recomendaciones

En superficies nuevas esperar un mínimo de 28 días de fraguado. En superficies antiguas sin pintar verifique que el concreto este firme y duro, sin presencia de arena suelta.

### Preparación de la superficie

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada. La temperatura de superficie a pintar no debe pasar los 38°C y/o menos de 10 ° C. En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, humedezca la superficie y aplique Construcleaner® Limpiador Ecológico, deje actuar 30 minutos. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas para aplicar Pintura para canchas y pisos.

Los colores no resistentes al sol pueden requerir 3 a 4 manos (dependiendo del % de dilución con agua).

Es recomendable lavar con hidrolavadora (presión de 1000 a 3000 libras por pulgada cuadrada).

Las grietas y otros defectos se reparan con Enlucido Profesional Interior y Exterior o con Construmastic® Masilla Acrílica Elastomérica para fisuras menores. Para repintes en buen estado, se lija y se limpia el polvo eliminando la pintura deteriorada y suelta.

Para asegurar mejor adherencia en diferentes tipos de sustrato nuevos o repinte, aplique una mano de Texacryl® 50 Emulsión Fijadora en dilución 1 a 4 con agua.

### Preparación del producto y aplicación

Homogenice Pintura para canchas y pisos con una espátula o paleta limpia antes de usar. No mezcle Pintura para canchas y pisos con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades.

Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir un secado adecuado. Diluya el producto con agua de acuerdo con el método de aplicación a usar, según se indica en la siguiente tabla:

Equipos de aplicación	Pintura para Canchas y Pisos	Agua	Nº. De Manos
Brocha o Rodillo	1 Galón	10%	Sellado 1 mano
		0%	Aplicación directa: 2 manos

\*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o cantidad del producto.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los equipos de aplicación se lavan con agua.

La durabilidad del producto en su aplicación, está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

### RENDIMIENTO Y CONSUMOS

Sobre superficie nueva: 10 m<sup>2</sup>/galón

En repinte sobre color similar: 13 m<sup>2</sup>/galón

El rendimiento puede variar según el método de aplicación, del tipo y estado de la superficie.

### PRESENTACIONES

Galón: 3785 cm<sup>3</sup>.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

### CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C.

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO<sub>2</sub> o espuma regular. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, beba abundante agua y consulte inmediatamente al médico, lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y manténgase en reposo, retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,01%.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador. E-mail: [pintuco@pintuco.com](mailto:pintuco@pintuco.com)

### Servicio al cliente:

1-800-Pintuco (746882)

**CIATOX 1800-836366**

**Para emergencias por intoxicación**

**Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.**

**PINTUCO**

**País de fabricación del producto:**

**Ecuador**

**Industria Ecuatoriana**

### Elaborado bajo NTE INEN 1544

Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana  
Mateus

Teléfonos. (593) 4 -3731880

Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201

**[www.pintuco.com.ec](http://www.pintuco.com.ec) / Guayaquil -  
Ecuador**

**NOTAS LEGALES:** Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Enero de 2020, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.