

Versión 2020



IMPERCOAT® 3 AÑOS

Impermeabilizante Elastomérico



DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante Elastomérico de alta elongación, flexibilidad y duración en intemperie. Excelente penetración, para sellar y evitar goteras o filtraciones en losas, terrazas no accesibles, paredes y superficies que no estén sumergidas en agua.

USOS

Ideal para impermeabilizar techos, terrazas y cubiertas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Antihongos
- ✓ Alta flexibilidad
- ✓ Resistente al agua
- ✓ Excelente adherencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Acabado	Mate	N/A
Color	Blanco y Gris	N/A
Viscosidad a 25°C	105 - 120	KU
Elongación	Mayor al 85%	%

Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 50%

Al tacto	1 a 2 horas
Para segundas manos	2 horas
Para limpieza con agua y jabón de tocador	20 a 30 días

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, se recomienda lavar con hidrolavadora a presión, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. En superficies nuevas es preferible aplicar luego de 28 días de secado del enlucido. En superficies con eflorescencia, sales minerales, excesos cementicios, hongos o moho, humedezca la superficie y limpie con Constructcleaner® Limpiador Ecológico. Deje actuar 30 minutos. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, para impermeabilizar con Impercoat® 3 Años. Los defectos se reparan con Enlucido Profesional Exterior y con Construmastic® Masilla Acrílica para grietas y fisuras hasta 3 mm en paredes y techos. En losas antiguas se recomienda aplicar una mano de Texacryl® 50 emulsión fijadora para asegurar adherencia.

Preparación del producto y aplicación

Homogenice Impercoat® 3 Años con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Impercoat® 3 Años con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir un secado adecuado. Diluya el producto con agua de acuerdo con el método de aplicación a usar, según se indica en la siguiente tabla:

Superficies	Método de Aplicación	Impercoat® 3 años	Agua
Muros de terrazas, Filos de ventanas	Rodillo - Airless	1 Galón	0%
Paredes	Rodillo - Airless	1 Galón	25%
Losas: 1ra. mano	Rodillo - Airless	1 Galón	25%
Losas: 2da mano	Rodillo - Airless	1 Galón	10%

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o cantidad del producto.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los equipos de aplicación se lavan con agua.

La durabilidad del producto en su aplicación, está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

En paredes, muros, filos de ventanas: 10 a 15 m²/ galón a 1 mano

En losas: 8 a 10 m²/ galón a 2 manos

El rendimiento práctico puede variar según el tipo y estado de la superficie, método de aplicación y experiencia del aplicador.

PRESENTACIONES

Caneca: 18925 cm³/ 27,0 kg.

Galón: 3785cm³/ 5,3 kg.

¼ de Galón: 946 cm³/1,3 kg.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO₂ o espuma regular. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, beba abundante agua y consulte inmediatamente al médico, lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y manténgase en reposo, retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Riesgo mínimo o sin ningún riesgo. Almacene en un área general. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,01%.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador. E-mail: pintuco@pintuco.com

Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882)
CIATOX 1800-836366
Para emergencias por intoxicación
Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.
PINTUCO
País de fabricación del producto: Ecuador

Industria Ecuatoriana
Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus
Teléfonos. (593) 4 -3731880
Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201
www.pintuco.com.ec / Guayaquil -
Ecuador

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Enero de 2020, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.