



## KORAZA® 100% ELASTOMÉRICA

### Pintura para cubrir microfisuras y dar acabados texturizados

#### DESCRIPCIÓN

Pintura en emulsión base agua (látex) tipo 1, fabricada con resina acrílica elastomérica de alta flexibilidad que le permite ocultar microfisuras hasta de 1 milímetro. Es de acabado mate, lavable, tiene excelente adherencia, resistencia al sol y al agua y alto poder de cubrimiento. Es ideal para decorar y proteger fachadas o ambientes exteriores de grandes superficies donde se requiera resistencia a la alcalinidad y a la eflorescencia. Disponible en blanco y sistema de color Pintuco®. Puede ser mezclado con agregados de textura como cuarzo o grano de mármol para lograr acabados texturizados.



#### USOS

Pintura para cubrir microfisuras sobre revoques, ladrillo, concreto o en repintes. También permite dar acabados texturizados con agregados como cuarzo o grano de mármol. Para uso en ambientes interiores y exteriores.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alto rendimiento y cubrimiento
- ✓ Mayor resistencia al ensuciamiento
- ✓ Antihongos
- ✓ Disponible en miles de colores del Sistema de Color Pintuco®
- ✓ Uso exterior

#### PRESENTACIONES

Galón

Caneca (5 galones)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad
Acabado	Mate	N/A
Color	Blanco	N/A
Sistema de Color	Si	N/A
Viscosidad a 25°C	115 - 120	KU
Tipología	1	NTE INEN 1544

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada. La temperatura de superficie a pintar no debe pasar los 38°C y/o menos de 10 ° C.

Para un mejor cubrimiento de los colores preparados con base deep y accent se recomienda aplicar un fondo gris o color aproximado al color deseado de la carta de color. Es decir, un fondo o color gris para amarillos, un gris medio para rojos y un gris más oscuro para tonos naranjas. Además, estos colores pueden requerir 3 a 4 manos (dependiendo del % de dilución con agua).

Manchas de hongo y/o mohos, se eliminan con Construcleaner Limpiador Ecológico Ref. 10341898. Se coloca el producto, dejándolo actuar durante 30 minutos, se realiza un restregado con un cepillo de cerdas duras y luego se lava con abundante agua y se deja secar completamente.

Las superficies con pintura brillante en buenas condiciones se lijan suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo. Las pinturas de acabado mate, se limpian y secan bien.

Reparar fisuras que pueden afectar el acabado con Construmastic® Masilla Acrílica Elastomérica Ref. 127080 y fisuras mayores con Empaste Profesional Exteriores Pintuco® Ref. 127060.

En superficies que presenten entizamiento, aplique una mano previa de Texacryl® 50 emulsión fijadora, diluya 1 parte de producto por 4 partes de agua

### Preparación del Producto y Aplicación

Homogenice Koraza® 100% Elastomérica con una espátula o paleta limpia antes de aplicarlo. No mezclar Koraza® 100% Elastomérica con otros productos, porque pueden afectar sus



propiedades. Diluya el producto con agua de acuerdo con el método de aplicación a usar, según se indica en la siguiente tabla:

Equipos de Aplicación	Koraza 100% Elastomérica	Agua	Nº De Manos
Brocha o Rodillo - Acabado Liso	1 caneca	25%	2 a 3 manos
Rodillo Acabado Texturizado	1 caneca	10%	1 a 2 manos
Pistola Convencional	1 caneca	30%	2 a 3 manos
Pistola Airless	1 caneca	10 a 20%	2 a 3 manos

\*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.

Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va aplicar.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los colores oscuros del Sistema Colores Pintuco® deben aplicarse con rodillo. Los equipos de aplicación se lavan con agua.

No se recomienda el uso del producto sobre empastes cementicios o en polvo, si desea un acabado lizo se aplica empaste acrílico exteriores Pintuco compatible con la pintura.

La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

#### SECAMIENTO A 25% Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Para segundas manos .....3 a 4 horas en interior.

Para limpiezas con agua y jabón de tocador..... 20 a 30 días.

#### RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Sobre Enlucido: ..... 10 - 12 m2 / galón

Sobre Enlucido alisado: ..... 12 - 14 m2 / galón

Sobre repinte: ..... 14 - 16 m2 / galón

El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación y del tipo y estado de la superficie.

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menos tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.



## CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.



## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrame recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillas y luego lave con agua. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. Contenido máximo de plomo en base seca 0,01%.

## PRIMEROS AUXILIOS

En el caso de contacto con los ojos, lave con agua y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con agua y jabón. Si es ingerido, beba abundante agua y busque atención médica de inmediato.

**Para emergencias de intoxicación, comuníquese con CIATOX, 1800-83636**

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco® a [pintuco@pintuco.com](mailto:pintuco@pintuco.com) ó con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.  
PINTUCO  
Pintuco® Ecuador  
Industria Ecuatoriana  
Elaborado bajo NTE INEN 1544

Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus  
Telf. (593) 4 -3731880  
Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201  
[www.pintuco.com.ec](http://www.pintuco.com.ec) / Guayaquil -  
Ecuador



**El Color de la Calidad®**

**NOTAS LEGALES:**

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Septiembre 2016, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.