

LACA NITROCELULÓSICO

Alto rendimiento y buena flexibilidad

DESCRIPCIÓN

Laca nitrocelulósica monocomponente, de rápido secado, que al aplicarse confiere a la madera una capa decorativa y embellecedora, de excelente adherencia y flexibilidad, sobre muebles y objetos de madera que no vayan expuestos a la intemperie y a humedad permanente.

USOS

Para la decoración y protección de muebles y artículos en madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Rápido Secado
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Excelente acabado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO	UNIDADES
Densidad del producto / I-048-04	3.47 – 3.59	Kg/gal
% Sólidos por peso / I-098-10	30.07 – 35.94	%
VOC (varía según sellador)	614.22-634.51	Gr/l
Viscosidad KU a 25C / I-048-02	120 - 130	
Molienda Hegman / I-044-11	7-8	Hegman

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas.

Preparación del producto y Aplicación

El producto se debe aplicar en condiciones ambientales estándar y humedad relativa 70%.

Agite bien cada componente hasta obtener su completa uniformidad. Mezcle 1 parte por volumen de laca con 2 partes por volumen con thinner Pintuco® Ref.21214 y mezcle bien hasta obtener una composición homogénea. Prepare únicamente la cantidad de producto que va a utilizar, agite esporádicamente para mantener uniforme la mezcla. Se recomiendan como equipos de aplicación: pistola convencional o pistola sin aire (airless). Después de realizada la aplicación se lava el equipo con Ajustador Pintuco® referencia 21126. Aplique 1 a 2 manos de laca directamente sobre el sellador nitrocelulósico Pintuco®, dejando secar

15 minutos entre manos (capas) a temperatura ambiente (25°C). Se debe mantener los recipientes bien tapados para evitar contaminaciones y evaporación del material volátil.

Se debe mantener los recipientes donde se almacenan los componentes bien tapados para evitar contaminaciones y evaporación del material volátil.

El tiempo de secado al tacto es de 10 minutos, el de manejo es de 15 minutos y el tiempo de curado total es de 7 días a temperatura ambiente (25°C). Tenga en cuenta que los tiempos de secado mencionados pueden variar de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicado.

Cualquier inquietud debe ser consultada con personal técnico de Pintuco®

RENDIMIENTO

Teórico a 25 micrones de película seca: 45 m²/galón. El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación, las condiciones ambientales y el espesor requerido

PRESENTACIONES

¼ Galón

Galón

Caneca

Tambor

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y máscara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de

ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad /Ambiental/ Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001