

# MEGA SOLVENTES INTEGRADOR DE RETOQUES

## MG2130

### DESCRIPCIÓN

Producto diseñado especialmente para asegurar la correcta integración en retoques con acabados Mega Poliuretano.

### PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	INFORMACIÓN
Relación de mezcla	Listo para mezclar o aplicar

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

#### Preparación del producto y Aplicación

Preparar área adyacente de la reparación con lija P1500.

Asegurarse de eliminar todo el brillo.

Limpiar toda la superficie con Desengrasante MG1821 (método 2 trapos).

Aplicar Mega 2-Pack para cubrir área reparada, extendiendo cada mano un poco más hacia afuera.

Dejar un tiempo de secado entre manos de 5 a 10 minutos.

Después de cubrir el área reparada, poner de un 30% a un 50% de Solvente Integrador MG2130 a la mezcla en la pistola.

Difuminar las orillas de la reparación con un movimiento de arqueado, con menor presión de aire.

Aplicar Solvente Integrador MG2130 para desaparecer en borde seco.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

## **NOTAS LEGALES:**

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.