

SELLOMAX® SELLADOR ANTIALCALINO

Alto poder de penetración y máximo sellado



DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico base solvente aislante de la alcalinidad y salitre con alta resistencia a la intemperie. Ideal como imprimante o sellador en muros y fachadas, promueve la adherencia de la pintura sobre todo tipo de sustratos y protege contra ataques de alcalinidad. Recomendado como base para pinturas exteriores.

USOS

Ideal como imprimante, sellador y aislante de alcalinidad en muros, paredes y fachadas, especialmente en exteriores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Máxima resistencia a la alcalinidad
- ✓ Bloquea manchas
- ✓ Adherencia entre pinturas de agua y aceite
- ✓ Base solvente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Acabado	Semi - Brillante	N/A
Color	Blanco - Transparente	N/A
Viscosidad a 25°C	115 - 120	KU
Dilución	Aplicación Directa	N/A

Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 50%

Para segundas manos	1 hora
Para aplicar pinturas de acabado	2 horas

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

En superficies nuevas aplique Sellomax® Sellador Antialcalino, luego de 28 días de secado del enlucido. La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes, que eviten la penetración del producto. En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, remueva hasta llegar a enlucido, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, para sellar con Sellomax® Sellador Antialcalino y pintar con pinturas Pintuco®.

Las manchas de hongos, se eliminan con Construcleaner® Limpiador Ecológico, deje actuar 30 minutos, utilice cepillo plástico, enjuague y deje secar totalmente.

Las grietas y otros defectos se reparan con Enlucido Profesional Interior y Exterior o con Construmastic® masilla acrílica elastomérica para fisuras menores.

Preparación del producto y aplicación

Homogenice Sellomax® Sellador Antialcalino con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Sellomax® Sellador Antialcalino con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades.

Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir un secado adecuado. Es recomendable aplicar como acabado Pinturas Pintuco®, Koraza®, Viniltex® o Intervinil®.

Producto listo para uso, no necesita dilución.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

18 a 22 m²/ galón.

El rendimiento puede variar según el método de aplicación, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

PRESENTACIONES

¼ de Galón: 946 cm³

Galón: 3785 cm³.

Caneca: 18925 cm³.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO₂ o espuma regular. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, beba abundante agua y consulte inmediatamente al médico, lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y manténgase en reposo, retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,06%.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador. E-mail: pintuco@pintuco.com

Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882)

CIATOX 1800-836366

Para emergencias por intoxicación

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.

PINTUCO

País de fabricación del producto: Ecuador

Industria Ecuatoriana

Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus

Teléfonos. (593) 4 -3731880

Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201

www.pintuco.com.ec / Guayaquil - Ecuador

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Enero de 2020, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.