

SINTÉTICO INDUSTRIAL

Alto brillo - Secado ultra rápido – Altos sólidos

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con resinas sintéticas, aditivos y pigmentos resistentes a los efectos del medio ambiente y a la intemperie. Posee un tiempo de secado extra rápido, excelente cubrimiento, alto nivel de brillo y buena flexibilidad.

USOS

Ideal para pintado o repintado de piezas metálicas y estructuras en general.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alto nivel de Brillo
- ✓ Altos solidos
- ✓ Secado ultra rápido
- ✓ Excelente cubrimiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO	UNIDADES
Acabado	Brillante	
Viscosidad	85 - 95	KU
Peso Neto Por Galón	3,68 a 4,02	Kg
Espesor Seco Recomendado	50 a 75	µm
Número De Manos Recomendado	2 a 3	Manos
Rendimiento Teórico Espesor Seco	15 a 17	m ² /L
Método De Aplicación	Pistola Convencional	
Dilución Recomendada	1L Thinner por galón de Sintético Automotriz	
Humedad Relativa, Máxima, De Aplicación	85	%
Temperatura Mínima De Aplicación	3	°C Por encima del punto de rocío
Secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa	Al Tacto: 3 - 5 Total: 8 - 10	Minutos
Temperatura De Almacenamiento	4 - 32 Bajo techo	°C
Estabilidad Del Producto	12	Meses

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Antes de utilizar el producto, asegúrese que la superficie de metal esté libre de polvo, mugre, grasa, cera, óxido o de pinturas deterioradas use REMOVEDOR 1020.

En superficies metálicas ferrosas, aplicar DESOXIDANTE PINTOXIDO para dejarlas libres de óxido.

En superficies metálicas no ferrosas, aplicar WASH PRIMER antes de aplicar el esmalte sintético.

Preparación del Producto y Aplicación

Antes de aplicar, mezclar bien el SINTETICO INDUSTRIAL PINTUCO hasta lograr como resultado un producto uniforme.

Diluya el SINTÉTICO INDUSTRIAL PINTUCO, en proporción de 1 galón de sintético y 1 parte de THINNER LACA INDUSTRIAL PINTUCO 121015.

Aplicar el producto usando pistola de presión convencional.

Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos de SINTÉTICO INDUSTRIAL PINTUCO.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN

TEMPERATURA AMBIENTAL	PINTURA	METAL	AMBIENTE	HUMEDAD AMBIENTE
Normal	10°C a 30°C	12°C a 30°C	10°C a 30°C	30 a 80%
Mínima	10°C	10°C	9. 10°C	10. 0%
Máxima	35°C	35°C	35°C	80%

PRESENTACIONES

Galón: 3.785 cm³.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

Teórico: 17.67 m²/lt

*Estos rendimientos son calculados en base a un espeso de 35µm, y considerando los sólidos del producto; no incluyen perdidas debido a la rugosidad de la superficie, método y técnicas de aplicación o espesores excesivos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado del producto. Utilizar elementos de protección personal (guantes de nitrilo, gafas de seguridad, respirador media cara o desechable en caso

de producir neblinas).

Inflamable

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (CO₂) o ABC (Polvo químico seco).

Controlar los derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Disponer de los desechos en envases metálicos y dar tratamiento con un gestor ambiental autorizado.

Evitar la disposición del producto cerca de fuentes de agua.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador.

E-mail: pintuco@pintuco.com

Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882).

Para emergencias por intoxicación, comunicar al CIATOX 1800-836366

FABRICANTE

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A. PINTUCO

Pintuco® Ecuador

Industria Ecuatoriana

Elaborado bajo NTE INEN 1544

Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus

Telf. (593) 4 -3731880

Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201

www.pintuco.com.ec / Guayaquil - Ecuador

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en agosto 2019, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.