

CLEAR MATE 9450

Barniz mate con buen acabado y alta durabilidad

DESCRIPCIÓN

Clear Mate 9450 es usado como acabado final sobre color en sistemas bicapa de repinte automotriz Pintuco®, proporcionando un acabado mate o semibrillante siguiendo las recomendaciones de mezcla.

USOS

Recomendado para el repintado de automóviles, motocicletas, vehículos de transporte público y de carga.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Muy buen acabado
- ✓ Bajo nivel de brillo
- ✓ Buena resistencia a la intemperie
- ✓ Muy buenos rendimientos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación CF #4	60	65	KU
Densidad	3.6	3.8	kg/gal
Sólidos	46	49	%

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

El barniz Crystal Clear puede ser aplicado sobre colores bicapa de los sistemas de repinte de Pintuco®, bajo los cuales ha sido validado.

	<p>Relación de Mezcla 4:1:2.5</p> <p>Tiempo de vida de la mezcla: 4 horas</p> <p>Solvente recomendado: P502, 21106 o 21125</p> <p>*Para acabado Mate: Endurecedor E50</p> <p>*Para acabado Semimate: Endurecedor E40</p>
--	--

	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 16 - 18 seg</p> <p>Es importante mantener las tasas de dilución pues los excesos de solvente pueden afectar el brillo y desempeño.</p>
	<p>Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 40-50 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP)</p>
	<p>Secado entre capas (Flash Off) 3-5 min a 25 °C</p>
	<p>Secado al aire 24 horas (a 25 °C)</p>
	<p>Secado Temperatura (Tiempo para pulido) Horneo: 30 min a 60 °C 6 horas</p>

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 16 - 20 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

Componente A: Galón – 3.785 Litros

Componente B: Cuarto – 0.945 Litros

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Versión 2 / Agosto 2020



INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco, a través de pintuco@pintuco.com o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

FABRICANTE

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23
www.pintuco.com.co

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.